

# Роль антиферромагнитной прослойки в формировании магнитного упорядочения в сверхрешетках Fe/Cr/Gd

Кравцов Е. А., Рябухина М.В.

Совещание по Малоугловому Рассеянию Нейтронов «МУРомец-2016», Гатчина, 28 сентября 2016 г. Гигантское магнетосопротивление в сверхрешетках Fe/Cr : Нобелевская премия - 2007







#### Сверхрешетки РЗМ/ПМ



#### Сверхрешетки Fe/Gd как модельная система







 $T_c$  (bulk Fe) = 1043 K  $T_c$  (bulk Gd) = 289 K

•Сильная температурная зависимость намагниченности Gd

•Сильное обменное взаимодействие внутри Fe

•Сильное обменное взаимодействие Fe-Gd

•Относительно слабый обмен внутри Gd

•Индуцированные магнитные моменты вблизи интерфейсов в Gd



Новые идеи 1: управление обменным взаимодействием Fe-Gd с помощью антиферромагнитных прослоек



Роль антиферромагнитной прослойки:

- Индуцирует магнитный момент в Gd при комнатной температуре
- Изменение магнитного упорядочения Fe-Gd на ферромагнитное
- Система с большим магнитным моментом при комнатной температуре



# Further ideas: управление обменным взаимодействием Fe-Gd с помощью прослойки Cr

#### Forcing Ferromagnetic Coupling Between Rare-Earth-Metal and 3d Ferromagnetic Films

Biplab Sanyal,<sup>1,\*</sup> Carolin Antoniak,<sup>2</sup> Till Burkert,<sup>1</sup> Bernhard Krumme,<sup>2</sup> Anne Warland,<sup>2</sup> Frank Stromberg,<sup>2</sup> Christian Praetorius,<sup>3</sup> Kai Fauth,<sup>3</sup> Heiko Wende,<sup>2</sup> and Olle Eriksson<sup>1</sup>

PHYSICAL REVIEW LETTERS

<sup>1</sup>Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, Box 516, SE-751 20 Uppsala, Sweden
<sup>2</sup>Faculty of Physics and Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CeNIDE), University of Duisburg-Essen, Lotharstr. 1, 47048 Duisburg, Germany
<sup>3</sup>Faculty of Physics and Astronomy, University of Wirzburg, Am Hubland, 97074 Wirzburg, Germany (Received 6 December 2009; published 15 April 2010)



PRL 104, 156402 (2010)



week ending

16 APRIL 2010

Fe-Gd магнитное упорядочение можно контролировать используя прослойку из антиферромагнитного Cr

## Магнетизм сверхрешеток [Fe(35 Å)/Cr(4.4 Å )/Gd(50 Å)/Cr(4.4 Å)]<sub>12</sub>



PRL 104, 156402 (2010) PHYSICAL REVIEW LETTERS

week ending 16 APRIL 2010

#### Forcing Ferromagnetic Coupling Between Rare-Earth-Metal and 3d Ferromagnetic Films

Biplab Sanyal,<sup>1,\*</sup> Carolin Antoniak,<sup>2</sup> Till Burkert,<sup>1</sup> Bernhard Krumme,<sup>2</sup> Anne Warland,<sup>2</sup> Frank Stromberg,<sup>2</sup> Christian Praetorius,<sup>3</sup> Kai Fauth,<sup>3</sup> Heiko Wende,<sup>2</sup> and Olle Eriksson<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, Box 516, SE-751 20 Uppsala, Sweden <sup>2</sup>Faculty of Physics and Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CeNIDE), University of Duisburg-Essen, Lotharstr. 1, 47048 Duisburg, Germany <sup>3</sup>Foodta of Physics and Astronomy University of Wiseburg, Commun.

<sup>3</sup>Faculty of Physics and Astronomy, University of Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Germany (Received 6 December 2009; published 15 April 2010)





# Введение прослойки в 3 ML Cr кардинально изменяет магнитной поведение



#### Рентгеновская рефлектометрия в Fe/Gd, Fe/Cr/Gd



Хорошо определенная слоистая структура, rms ~ 1-3 Å



#### Рентгеновская дифракция при скользящем падении



#### В Fe/Cr/Gd возникает новая фаза ГЦК Gd фаза с уменьшенным Магнитным моментом

### Рефлектометрия поляризованных нейтронов





$$R_{++} - R_{--} \propto M_{\parallel}$$
  
 $R_{+-} = R_{-+} \propto M^2_{\perp}$ 

#### Проблема при работе с Gd

#### RESONANCE EFFECTS IN NEUTRON SCATTERING LENGTHS OF RARE-EARTH NUCLIDES

#### J. E. LYNN\* and P. A. SEEGER

Los Alamos National Laboratory Los Alamos, New Mexico 87545

and

Argonne National Laboratory Argonne, Illinois 60439



Gd SLD сильно зависит от длины волны в термальной области





PNR @ RT



Качественно магнитный порядок при комнатной температуре одинаков Fe/Gd и Fe/Cr/Gd



#### PNR @ T=15 K



Принципиально разное магнитное упорядочение при низких температурах



#### Профили намагниченности в Fe/Gd и Fe/Cr/Gd





	T, K	m <sub>Gd</sub> , μ <sub>B</sub>			$m_{Fe},\mu_B$	$\alpha_{Gd}$	$\alpha_{Fe}$
Fe/Cr/Gd	15	7	4	7	2.2	180	0
	300	1	0	1	2.2	180	0
Fe/Gd	15	7	4	7	2.2	180	0
	300	3	0	3	2.2	0	180

Введение только 3 ML Cr намного уменьшает магнитный момент Gd



## Выводы:

- Введение прослойки Cr приводит к возникновению ГЦК фазы Gd в Fe/Cr/Gd
- Для новой фазы характерно наличие уменьшенного магнитного момента
- Индуцированный момент вблизи интерфейсов в Gd возникает
- Система Fe/Cr/Gd не лучший выбор для поиска наноматериалов с большим магнитным моментом